



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le BK-72 est un produit adhérent à base de ciment et modifié aux polymères qui incorpore une technologie à base de résine en poudre, sans besoin d'ajouter des additifs liquides. Spécial pour l'union du béton, mortier, etc... pour des travaux neufs ou existants sur les finitions ACCENT QUARTZ.

DOMAINE D'UTILISATION

- Couche d'accroche entre les revêtements cimentaires et les supports en béton.
- Spécifique au système ACCENT QUARTZ.

CARACTÉRISTIQUES

- Application au rouleau simple.
- Grande adhérence au support.
- Haute performance.

APLICATION

Préparation des supports :

Il doit être ferme et stable. Nettoyer toute saleté ou débris, éliminant toute pré-couche détériorée ou instable.

Le support d'application doit être frais et humide.

Il ne doit pas être appliqué sur des bétons de moins de 7 jours.

Mélange :

Mélanger chaque sac de 20 kg de BK-72 avec 4 litres d'eau potable avec un malaxeur électrique (une tolérance jusqu'à 5 litres d'eau par sac est admise en fonction des conditions ambiantes). Mélanger une première fois BK-72 jusqu'à une homogénéisation complète. Laisser reposer le mélange pendant 2 minutes et remixer, puis appliquer.

Application :

Étalez le mélange avec un rouleau de 1-1 / 4", laissez le matériau se déposer puis roulez, laissant une texture pointillée.

Durcissement :

Le temps de durcissement minimum est de 6 heures. Il est recommandé d'appliquer le revêtement final 14 heures après l'application de la couche et jamais plus de 72 heures après l'application du BK-72.

STOCKAGE

BK-72 a un temps de stockage allant jusqu'à un an, à partir de sa date de fabrication, s'il est stocké dans son récipient hermétiquement scellé et correctement protégé contre l'humidité.

COMPOSITION

Ciment Portland, agrégats de différentes granulométrie et fibres de polymère.

MANIPULATION ET TRANSPORT

Des mesures préventives standard doivent être prises pour le traitement de BK-72: Portez des lunettes de protection, un masque antipoussière et des gants de protection.

Des informations spécifiques sur la sécurité sur la manipulation et le transport de ce produit peuvent être trouvées dans la fiche de données de sécurité de ce produit.

Son élimination doit être effectuée, à la fois du produit et de l'emballage, conformément à la législation actuelle et c'est la responsabilité du titulaire final.

GARANTIES DE PRODUITS ET CADUCITÉ

Nous garantissons en cas de défauts dans la qualité de fabrication de nos produits, étant exclus des revendications supplémentaires, notre responsabilité n'est que celle du remplacement de la valeur des marchandises fournies.

La garantie du produit est de 2 ans. Toute réclamation pour produit défectueux doit être soumise par écrit à Sistemas Específicos de Morteros S.L.

Sistemas Específicos de Morteros S.L. garantit le produit, tant que son application a été avant la fin de la première année depuis sa fabrication.

Sistemas Específicos de Morteros S.L. ne sera pas responsable des problèmes causés par une mauvaise application ou une mauvaise utilisation de nos produits.

OBSERVATION A TENIR EN COMPTE

Ce produit est testé et certifié par des laboratoires de contrôle indépendants. Les tests ont été effectués en vertu de règlements obligatoires dans l'Union européenne (UNE).

- Ne pas appliquer sur les bétons ou les mortiers de moins de 7 jours.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 38°C.
- Ne pas appliquer avec des possibilités de pluie, de neige ou de vents forts.
- N'ajoutez pas d'additifs ou de produits au matériau et ne modifiez pas sa composition d'origine.
- Gardez hors de portée des enfants.
- L'eau de mélange doit être POTABLE.

NOTE

Cette fiche de données, comme toutes les recommandations et informations techniques, est utilisée pour la description des caractéristiques du produit, de la forme d'utilisation et de ses applications. Les données et informations reproduites sont basées sur nos connaissances techniques obtenues dans la littérature, les essais en laboratoire et dans la pratique.

Les données de consommation et de dosage contenues dans cette fiche de données sont basées sur notre propre expérience de sorte que celles-ci sont sujettes à des variations dues aux différentes conditions des œuvres. Les consommations et les dosages réels doivent être déterminés sur place par des tests préalables, étant la responsabilité de l'apporteur.

Sistemas Específicos de Morteros, S.L. se réserve le droit de modifier la composition des produits, toujours d'accord avec les caractéristiques décrites dans la fiche de données.

D'autres applications du produit qui ne sont pas conformes à celles indiquées ne seront pas de notre responsabilité.

Cette fiche de données (version 20/08/2020) perd sa validité avec l'apparition d'une nouvelle édition.